

# Data Sheet



## 苦咸水反渗透(RO)膜 LG BW 2540 R 高脱盐、耐污染

### 概述

LG Chem's NanoH<sub>2</sub>O™ 的苦咸水反渗透膜可应用于各种市政及工业领域, 并已服务于世界各地主要的公共事业设备中。结合创新性的薄膜纳米复合技术(TFN), 所有的LG苦咸水反渗透膜都具有优异的性能及稳定的抗污染性, 适用于要求性能稳定可靠的各类系统。


LG BW R膜元件集高脱盐率和稳定性于一体, 适用于高盐度苦咸水和中水回用系统。

### 产品规格

有效面积, ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	产水量, GPD (m <sup>3</sup> /d)	标准脱盐率, %	最低脱盐率, %	进水流道厚度, mil
26 (2.5)	750 (2.8)	99.6	99.3	22

测试条件 : 2,000 ppm NaCl, 25°C (77°F), 225 psi (15.5 bar), pH 7, 回收率 15%。

单支膜元件产水量可能有+/-20%的波动。



A, mm (in.)	B, mm (in.)	C, mm (in.)	D, mm (in.)	重量, kg (lbs.)
1,016 (40)	60 (2.4)	19 (0.75)	32 (1.3)	2.0 (4.4)

所有的尺寸信息仅供参考。具体技术参数请与LG化学联系。

### 操作规范

欲了解更多信息和操作指南, 请访问 [www.lgwatersolutions.com](http://www.lgwatersolutions.com)

最高工作压力	600 psi (41 bar)
游离氯耐受度	< 0.1 ppm
最高操作温度	45°C (113°F)
pH值范围, 连续运行 (清洗)	2-11 (2-12)
最大进水浊度	1.0 NTU
最大进水 SDI (15分钟)	5.0
最大进水流量	6 gpm (1.4 m <sup>3</sup> /h)
单支最大压降 (ΔP)	15 psi (1.0 bar)

膜元件的性能取决于买方在储存、安装、操作和维护产品时, 是否以行业公认的良好工程操作规范和卖方技术手册中提供的书面指导说明为依据来执行, 卖方技术手册包括LG化学 [技术服务公告\("TSB"\)](#)和 [技术应用公告\("TAB"\)](#), 可在[www.lgwatersolutions.com](http://www.lgwatersolutions.com) 网站查阅和下载。

此样本所提供的数据是准确和可靠的, 由于无法控制用户的使用方法和使用条件, LG Chem不承担由于使用本样本的信息和数据所造成的后果以及对产品的安全性和适用性的保证, 无论单独使用还是与其他产品配合使用, 建议用户进行试验以决定其安全性以及是否适用于用户的特定使用目的, 并请确保用户的工作场所和处置方式符合适用法律和其他政府法规。由于技术改进及产品更新换代, 技术资料可能会随时改变, 无须事先声明。NanoH<sub>2</sub>O™是 LG Chem, Ltd.的商标, 版权所有© LG Chem, Ltd.

(06.21)